GOLD

DECAP FAÇADE

PEINTURES GOLD :
58, AVENUE AMPERE
45800 SAINT JEAN-DE-BRAYE - FRANCE
TÉL.: 02 38 52 29 85
FAX : 02 38 52 29 41
FROM ABROAD:
TEL: 33 2 38 52 29 85
E-MAIL : sipc@smi-groupe.com

SIPC - PEINTURES GOLD -
S.A.S. AU CAPITAL DE 4 721 804 €
R.C.S. ORLÉANS B 542 071 626

DÉCAPANT GÉLIFIÉ SPÉCIAL POUR PEINTURES ET REVETEMENTS DE FAÇADES

EXTÉRIEUR-INTÉRIEUR





SPÉCIAL POUR PEINTURES ET REVETEMENTS DE FAÇADES

DESCRIPTION

Définition :
Décapant gélifié, à usage professionnel, spécialement adapté pour le décapage des peintures et revêtements de façades.
Formulé à base de chlorure de méthylène.

CARACTÉRISTIQUES

Composition :
Dichlorométhane, tétrachloroéthylène et adjuvants spécifiques (voir hygiène et sécurité).

Densité :
1,20 ± 0,05.

pH : neutre.

Consommation :
Sur film mince : 0,300 à 0,450 kg/m^2.
Sur revêtement structuré : 0,450 à 1 kg/m^2.

Aspect :
Gel translucide.

CONDITIONNEMENT

6 kg – 24 kg – 240 kg.

PROPRIÉTÉS

La formulation de GOLD DECAP FAÇADE est très pénétrante et très puissante pour décaper les peintures films minces, les Revêtements Plastiques Épais (RPE), les revêtements Semi-Épais (RSE) et d'imperméabilité verticale (I1 à I4) :

- Gélifiée, ne coule pas pour les applications verticales.
- Remet à nu, sans les altérer, tous les supports classiques du bâtiment (minéraux, bétons, enduits hydrauliques, ainsi que bois, métaux...) sauf matières plastiques. Ne noircit pas le bois.
- Temps ouvert important : pouvoir d'attaque long et puissant sur couches épaisses tant que l'on laisse agir le produit sur le support, pour un enlèvement facilité en profondeur.
- Enlèvement total et facile par rinçage à l'eau froide grâce au faible taux de paraffine associé à un adjuvant spécifique accélérant son élimination.
- Non inflammable.
- Permet également de nettoyer le matériel d'application.

MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles :
S'applique sur tous supports classiques du bâtiment (minéraux, bétons, enduits hydrauliques ainsi que bois, métaux...) sauf matières plastiques qui devront être protégées.

MODE D'EMPLOI :

Préparation :
Ouvrir avec prudence. Pour ouvrir, dévisser le bouchon, puis couvrir la membrane plastique d'un chiffon épais pour se protéger des éventuelles projections avant de la percer, de la découper ou de la tirer.

Application :
Appliquer en couche épaisse à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse à raison de 0,300 à 0,450 kg/m^2 sur films minces ; 0,450 à 1 kg/m^2 sur revêtements structurés.

Laisser agir suffisamment entre 15 et 30 minutes environ, jusqu'à ce que le film de peinture frise ou se ramollisse. A l'aide d'un couteau de peintre, éliminer la peinture ou le revêtement.

Pour le décapage de système d'imperméabilité I4 entoilé, prévoir de renouveler l'application après l'enlèvement de la toile.

Renouveler l'opération si nécessaire en présence de couches très épaisses.

Rinçage :
Effectuer un rinçage abondant et soigné à l'eau froide, au nettoyeur haute pression. Aucune trace de décapant ne doit subsister, et les supports remis à nus doivent être totalement secs (- de 5 % d'humidité en poids) avant mise en œuvre de tout nouveau système de peintures ou revêtements.

Nettoyage du matériel :
Dès la fin de l'application avec le GOLD DECAP FAÇADE suivi d'un rinçage à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Précautions d'emploi :

- Ouvrir avec prudence (voir mode d'emploi).
- La température ambiante et du support doit être comprise entre + 5° C et + 30° C.
- Ne pas appliquer sur des surfaces exposées au soleil.
- Ne pas appliquer sur des matières plastiques.
- En intérieur, il est obligatoire d'aérer les locaux pendant l'application et le décapage.
- Bien respecter les consignes d'hygiène et de sécurité, ci-après.

Hygiène et sécurité :

- Produit réglementé : Xn Nocif.
- Nocif en cas d'ingestion.
- Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes.
- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Porter des gants et des lunettes de protection appropriés.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment durant 15 minutes avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Eliminer le produit et/ou son récipient comme déchets dangereux.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Stockage :
Conserver à l'écart de la chaleur (à moins de 25°C) et à l'abri du soleil.

Bien refermer le bidon après usage.

Conservation :
1 an en emballage d'origine non entamé.

PEINTURES GOLD :
58, AVENUE AMPERE - 45800 SAINT JEAN-DE-BRAYE - FRANCE
TÉL.: 02 38 52 29 85 - FAX : 02 38 52 29 41
FROM ABROAD: TEL: 33 2 38 52 29 85
E-MAIL : sipc@smi-groupe.com
SIPC - PEINTURES GOLD
S.A.S. AU CAPITAL DE 4 721 804 €
R.C.S. ORLÉANS B 542 071 626

